



**НПК АВЕНИР | Основано в 2012 году**

Мы создаем химию | We create chemistry

#AveniR® Original

**TEZHER PU 101**  
**Полиуретановая пропитка**  
**специального назначения**



- Основа материала: PU | Полиуретан
- Компонентность: 1K | Однокомпонентный
- Эластомер: прочный жестко-эластичный монолит
- Подлежит колеровке по каталогу RAL CLASSIC
- Подлежит модификации добавками MILERID
- Высокая укрывающая способность
- Высокая проникающая способность
- Высокая адгезия к различным основаниям
- Стойкость к воздействию погодных факторов
- Стойкость к ультрафиолету и химии
- Стойкость к механической и вибрационной нагрузке

**Продукт:** Пропитка для гидротехнических сооружений полиуретановая однокомпонентная  
**Техническая маркировка:** TEZHER PU 101  
**Технические условия:** ТУ 20.16.56-031-23329719-2018  
**Комплектация:** Банки от 1 до 3 кг, ведра от 10 до 30 кг, бочки от 100 до 300 кг.

**Область применения**

Материал применяется для гидротехнических сооружений. Легко наносится вручную и с помощью специального инструмента. После отверждения обеспечивает высокую механическую прочность и износостойкость. Безопасен для физиологии человека и экологии.

**Специальные свойства**

- Основа материала: PU | Полиуретан
- Компонентность: 1K | Однокомпонентный
- Эластомер: **прочный** жестко-эластичный монолит
- Подлежит колеровке по каталогу RAL CLASSIC
- Подлежит модификации добавками MILERID
- Высокая укрывающая способность
- Высокая проникающая способность
- Высокая адгезия к различным основаниям
- Стойкость к воздействию погодных факторов
- Стойкость к ультрафиолету и химии
- Стойкость к механической и вибрационной нагрузке

**Физико-химические свойства**

<i>В состоянии поставки</i>	
Внешний вид:	вязкая жидкость
Плотность:	1,11 г/см <sup>3</sup>
Вязкость по Брукфильду при 23°C:	1 500 мПа·с (сПз)
Содержание сухого остатка:	50% по весу и объёму
Температура хранения:	от + 5 °C до + 35 °C
Сертифицированный срок хранения:	18 месяцев

<i>В процессе применения</i>	
Способ нанесения:	ручной или спец оборудование
Расход:	от 0,15 кг/м <sup>2</sup> до 0,3 кг/м <sup>2</sup> на слой
Температура воздуха:	от + 1 °C до + 35 °C
Относительная влажность воздуха:	75 %
Жизнеспособность:	2 ч
Время отверждения «Сухо на отлип»:	4 ч
Время набора технической прочности:	18 ч

<i>После отверждения</i>	
Внешний вид:	прочный жестко-эластичный монолит
Твердость по Шору D (ГОСТ 24621-91):	65 усл.ед
Твёрдость по Кёнигу (DIN 53157):	175 с
Истираемость по Таберу:	33 мг (CS10/1000г/1000об)
Прочность при растяжении (ГОСТ 11262-80):	20 МПа
Прочность при изгибе (ГОСТ 11262-80):	10 МПа
Удлинение при разрыве (ГОСТ 11262-80):	12 %
Температура эксплуатации:	от - 60 °C до + 160 °C
Сертифицированный срок гарантии:	15 лет

\* Все характеристики сняты в лабораторных условиях спустя 7 дней выдержки.

**[ ! ] Технические пробы**

Перед началом работ сделайте небольшие пробы для знакомства со свойствами материала.

- [ ! ] Область применений зависит от физико-химических свойств и не имеет ограничений.  
[ ! ] Допускается изменение физико-химических свойств под индивидуальные требования заказчика.  
[ ! ] Персональные инструкции зависят от технических условий и выдаются по запросу, общие указаны ниже.

**Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть сухой и чистой, без масляных пятен, пыли, грязи и осыпающихся частиц.

**Подготовка наполнителя**

Наполнитель должен быть сухой и чистый, без пыли, мусора, и каких-либо загрязнений.

**Подготовка полимера**

В исходном состоянии полимер полностью готов к работе.

**Применение полимера**

Подготовленный полимер равномерно нанести на поверхность в течение времени открытой выдержки. Полимер наносить слоями, с межслойной сушкой равной времени первичного отверждения. Отвержденный полимер защищать от механического воздействия, влаги и конденсата в течение времени набора технической прочности.

**Очистка инструмента**

Инструмент и оборудование очистить сразу после работы с помощью органических растворителей. Отвержденный материал удалить механически.

**Безопасность и экология**

Отверждённый материал экологически безопасен и физиологически безвреден. В жидком состоянии при попадании на кожу вытереть хлопчатобумажной салфеткой и промыть теплой водой с мылом. Работы производить в средствах индивидуальной защиты.

**Транспортировка и хранение**

Допускается кратковременная транспортировка и хранение в замороженном состоянии. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и перегрева.

**Утилизация полимера**

Не содержит вредных и опасных веществ. В жидком состоянии загрязняет воду. Уничтожать согласно местному действующему законодательству.

**Информация о производителе для обеспечения технической поддержки и гарантийных обязательств**  
НПК АВЕНИР | AveniR® Professional Polymer Systems  
Торговая марка: № 535817 от 23.02.2012 г.  
ОГРН: 1184350000416  
Контактный центр: 8 800 100 80 47  
Официальный сайт: [www.avenir-pro.com](http://www.avenir-pro.com)  
Адрес: 610004, Россия, г. Киров, ул. Профсоюзная 1

# #SPASIBO EXPERT

## Мы создаем химию



**#ZULSER**  
Сырьевые  
компоненты



**#LIGBERIT**  
Сырьевые  
добавки



**#DGENERX**  
Полимерные  
материалы



**#MILERID**  
Модификаторы  
полимер



**#SQUAD**  
Системы  
полимер

Мы создаем полимерную химию специального назначения. Мы даем возможность нашим клиентам удовлетворять текущие и возникающие задачи их потребителей из всех отраслей во всем мире. В своей работе мы объединяем экономический успех с деятельностью по защите окружающей среды и социальной ответственностью перед всем обществом. Мы работаем с той степенью надежности и личной ответственности, какую может обеспечить только компания, управляемая владельцем, но при этом с навыками и опытом международной компании.



**#Покупайте там, где создают**  
**#SPASIBOEXPERT** - мы создаем химию  
**#Заказывайте на официальном сайте [avenir-pro.com](http://avenir-pro.com)**

### AveniR® Россия

Центральный округ  
Северо-Западный округ  
Южный округ  
Северо-Кавказский округ  
Приволжский округ  
Уральский округ  
Сибирский округ  
Дальневосточный округ

### AveniR® Прибалтика

Латвия  
Литва  
Эстония

### AveniR® Закавказье

Грузия  
Армения  
Азербайджан

### AveniR® Восточная Европа

Украина  
Белоруссия  
Молдавия

### AveniR® Центральная Азия

Казахстан  
Киргизия  
Таджикистан  
Узбекистан  
Туркмения

Создано Людьми на Земле  
**#CREATED EXPERT**