



НПК АВЕНИР | Основано в 2012 году

Мы создаем химию | We create chemistry

#AveniR® Original

DEIZ GP 453

**Гибрид-полимерный герметик
специального назначения**



- Основа материала: GP | Гибрид-полимер
- Компонентность: 2К | Двухкомпонентный
- Эластомер: прочный эластичный монолит
- Подлежит колеровке по каталогу RAL CLASSIC
- Подлежит модификации добавками MILERID
- Высокая укрывающая способность
- Высокая проникающая способность
- Высокая адгезия к различным основаниям
- Стойкость к воздействию погодных факторов
- Стойкость к ультрафиолету и химии
- Стойкость к механической и вибрационной нагрузке

Продукт: Герметик гибрид-полимерный для спецтехники
Техническая маркировка: DEIZ GP 453
Технические условия: ТУ 20.16.56-031-23329719-2018
Комплектация: Картриджи 290 мл, тубы 600 мл, банки от 1 до 3 кг, ведра от 10 до 30 кг

Область применения
Материал применяется для спецтехники. Легко наносится вручную и с помощью специального инструмента. После отверждения обеспечивает высокую механическую прочность и износостойкость. Безопасен для физиологии человека и экологии.

- Специальные свойства**
- Основа материала: GP | Гибрид-полимер
 - Компонентность: 2K | Двухкомпонентный
 - Эластомер: прочный эластичный монолит
 - Подлежит колеровке по каталогу RAL CLASSIC
 - Подлежит модификации добавками MILERID
 - Высокая укрывающая способность
 - Высокая проникающая способность
 - Высокая адгезия к различным основаниям
 - Стойкость к воздействию погодных факторов
 - Стойкость к ультрафиолету и химии
 - Стойкость к механической и вибрационной нагрузке

Физико-химические свойства	
<i>В состоянии поставки</i>	
Внешний вид:	однородная паста
Плотность:	1,47 г/см ³
Оползание:	0 мм
Температура хранения:	от + 5 °С до + 35 °С
Сертифицированный срок хранения:	18 месяцев

<i>В процессе применения</i>	
Способ нанесения:	ручной или спец оборудование
Расход точками:	100 точек размерами 3 на 0,4 см
Расход полосой:	полоса 15 м сечением 5 на 5 мм
Температура воздуха:	от + 1 °С до + 40 °С
Скорость полимеризации:	3 мм/24 ч
Время образования поверхностной пленки:	35 мин
Время набора технической прочности:	18 часов

<i>После отверждения</i>	
Внешний вид:	прочный эластичный монолит
Твердость по Шору А:	40 усл.ед
Прочность на растяжение:	1,5
Касательный модуль упругости:	0,65 Н/мм ²
Растяжение до разрыва:	250 %
Упругое восстановление:	75%
Сопротивление распространению разрыва:	4,5 Н/мм
Температура стеклования:	от - 60 °С
Температура эксплуатации:	от - 60 °С до + 200 °С
Сертифицированный срок гарантии:	25 лет

* Все характеристики сняты в лабораторных условиях спустя 7 дней выдержки.

[!] Технические пробы
Перед началом работ сделайте небольшие пробы для знакомства со свойствами материала.

[!] Область применений зависит от физико-химических свойств и не имеет ограничений.
[!] Допускается изменение физико-химических свойств под индивидуальные требования заказчика.
[!] Персональные инструкции зависят от технических условий и выдаются по запросу, общие указаны ниже.

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой и чистой, без масляных пятен, пыли, грязи и осыпающихся частиц.

Подготовка наполнителя
Наполнитель должен быть сухой и чистый, без пыли, мусора, и каких-либо загрязнений.

Подготовка полимера
В емкость с компонентом А ввести компонент Б и перемешивать 10 минут захватывая весь объём.

Применение полимера
Подготовленный полимер равномерно нанести на поверхность в течение времени открытой выдержки. Нанесенный полимер заглаживать до получения поверхностной пленки в течение времени первичного отверждения. Отвержденный полимер защищать от механического воздействия, влаги и конденсата в течение времени набора технической прочности.

Очистка инструмента
Инструмент и оборудование очистить сразу после работы с помощью органических растворителей. Отвержденный материал удалить механически.

Безопасность и экология
Отверждённый материал экологически безопасен и физиологически безвреден. В жидком состоянии при попадании на кожу вытереть хлопчатобумажной салфеткой и промыть теплой водой с мылом. Работы производить в средствах индивидуальной защиты.

Транспортировка и хранение
Допускается кратковременная транспортировка и хранение в замороженном состоянии. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и перегрева.

Утилизация полимера
Не содержит вредных и опасных веществ. В жидком состоянии загрязняет воду. Уничтожать согласно местному действующему законодательству.

Информация о производителе для обеспечения технической поддержки и гарантийных обязательств
НПК АВЕНИР | AveniR® Professional Polymer Systems
Торговая марка: № 535817 от 23.02.2012 г.
ОГРН: 1184350000416
Контактный центр: 8 800 100 80 47
Официальный сайт: www.avenir-pro.com
Адрес: 610004, Россия, г. Киров, ул. Профсоюзная 1

#SPASIBO EXPERT

Мы создаем химию



#ZULSER
Сырьевые
компоненты

#LIGBERIT
Сырьевые
добавки

#DGENERX
Полимерные
материалы

#MILERID
Модификаторы
полимер

#SQUAD
Системы
полимер

Мы создаем полимерную химию специального назначения. Мы даем возможность нашим клиентам удовлетворять текущие и возникающие задачи их потребителей из всех отраслей во всем мире. В своей работе мы объединяем экономический успех с деятельностью по защите окружающей среды и социальной ответственностью перед всем обществом. Мы работаем с той степенью надежности и личной ответственности, какую может обеспечить только компания, управляемая владельцем, но при этом с навыками и опытом международной компании.



#Покупайте там, где создают
#SPASIBO EXPERT - мы создаем химию
#Заказывайте на официальном сайте avenir-pro.com

AveniR® Россия

Центральный округ
Северо-Западный округ
Южный округ
Северо-Кавказский округ
Приволжский округ
Уральский округ
Сибирский округ
Дальневосточный округ

AveniR® Прибалтика

Латвия
Литва
Эстония

AveniR® Закавказье

Грузия
Армения
Азербайджан

AveniR® Восточная Европа

Украина
Белоруссия
Молдавия

AveniR® Центральная Азия

Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Узбекистан
Туркмения

Создано Людьми на Земле
#CREATED EXPERT