



**НПК АВЕНИР | Основано в 2012 году**

Мы создаем химию | We create chemistry

#AveniR® Original

**AEGIS EP 109**  
**Эпоксидный наливной пол**  
**специального назначения**



- Основа материала: EP | Эпоксид
- Компонентность: 1K | Однокомпонентный
- Эластомер: прочный жесткий монолит
- Подлежит колеровке по каталогу RAL CLASSIC
- Подлежит модификации добавками MILERID
- Высокая укрывающая способность
- Высокая проникающая способность
- Высокая адгезия к различным основаниям
- Стойкость к воздействию погодных факторов
- Стойкость к ультрафиолету и химии
- Стойкость к механической и вибрационной нагрузке

**Продукт:** Наливной пол для автомобилестроения  
эпоксидный однокомпонентный

**Техническая маркировка:** AEGIS EP 109

**Технические условия:** ТУ 20.16.56-031-23329719-2018

**Комплектация:** Банки от 1 до 3 кг, ведра от 10 до 30 кг,  
бочки от 100 до 300 кг.

### Область применения

Материал применяется для автомобилестроения.  
Легко наносится вручную и с помощью специального  
инструмента. После отверждения обеспечивает  
высокую механическую прочность и износостойкость.  
Безопасен для физиологии человека и экологии.

### Специальные свойства

- Основа материала: EP | Эпоксид
- Компонентность: 1K | Однокомпонентный
- Эластомер: прочный жесткий монолит
- Подлежит колеровке по каталогу RAL CLASSIC
- Подлежит модификации добавками MILERID
- Высокая укрывающая способность
- Высокая проникающая способность
- Высокая адгезия к различным основаниям
- Стойкость к воздействию погодных факторов
- Стойкость к ультрафиолету и химии
- Стойкость к механической и вибрационной нагрузке

### Физико-химические свойства

#### *В состоянии поставки*

Внешний вид: вязкая жидкость

Плотность: 1,11 г/см<sup>3</sup>

Вязкость по Брукфильду при 23°C: 1 500 мПа·с (сПз)

Содержание сухого остатка: 99% по весу и объёму

Температура хранения: от + 5 °С до + 35 °С

Сертифицированный срок хранения: 18 месяцев

#### *В процессе применения*

Способ нанесения: ручной или спец оборудование

Расход: 1 кг/м<sup>2</sup> для получения толщины слоя 1 мм

Температура воздуха: от + 1 °С до + 35 °С

Относительная влажность воздуха: 75 %

Жизнеспособность: 2 ч

Время отверждения «Сухо на отлип»: 4 ч

Время набора технической прочности: 18 ч

#### *После отверждения*

Внешний вид: прочный жесткий монолит

Твердость по Шору D (ГОСТ 24621-91): 65 усл.ед

Твёрдость по Кёнигу (DIN 53157): 175 с

Истираемость по Таберу: 33 мг (CS10/1000г/1000об)

Прочность при растяжении (ГОСТ 11262-80): 20 МПа

Прочность при изгибе (ГОСТ 11262-80): 10 МПа

Удлинение при разрыве (ГОСТ 11262-80): 12 %

Температура эксплуатации: от - 60 °С до + 160 °С

Сертифицированный срок гарантии: 15 лет

\* Все характеристики сняты в лабораторных условиях  
спустя 7 дней выдержки.

### [ ! ] Технические пробы

Перед началом работ сделайте небольшие пробы для  
знакомства со свойствами материала.

[ ! ] Область применений зависит от физико-  
химических свойств и не имеет ограничений.

[ ! ] Допускается изменение физико-химических  
свойств под индивидуальные требования заказчика.

[ ! ] Персональные инструкции зависят от технических  
условий и выдаются по запросу, общие указаны ниже.

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без  
масляных пятен, пыли, грязи и осыпающихся частиц.

### Подготовка наполнителя

Наполнитель должен быть сухой и чистый, без пыли,  
мусора, и каких-либо загрязнений.

### Подготовка полимера

В исходном состоянии полимер полностью готов к  
работе.

### Применение полимера

Подготовленный полимер разлить на поверхность и  
разровнять шпателем или раклей, после чего пройти  
игольчатым валиком в течение времени открытой  
выдержки. Полимер наносить слоями, с межслойной  
сушкой равной времени первичного отверждения.  
Отвержденный полимер защищать от механического  
воздействия, влаги и конденсата в течение времени  
набора технической прочности.

### Очистка инструмента

Инструмент и оборудование очистить сразу после  
работы с помощью органических растворителей.  
Отвержденный материал удалить механически.

### Безопасность и экология

Отвержденный материал экологически безопасен и  
физиологически безвреден. В жидком состоянии при  
попадании на кожу вытереть хлопчатобумажной  
салфеткой и промыть теплой водой с мылом. Работы  
производить в средствах индивидуальной защиты.

### Транспортировка и хранение

Допускается кратковременная транспортировка и  
хранение в замороженном состоянии. Избегать  
воздействия прямых солнечных лучей и перегрева.

### Утилизация полимера

Не содержит вредных и опасных веществ. В жидком  
состоянии загрязняет воду. Уничтожать согласно  
местному действующему законодательству.

### Информация о производителе для обеспечения технической поддержки и гарантийных обязательств

НПК АВЕНИР | AveniR® Professional Polymer Systems

Торговая марка: № 535817 от 23.02.2012 г.

ОГРН: 1184350000416

Контактный центр: 8 800 100 80 47

Официальный сайт: [www.avenir-pro.com](http://www.avenir-pro.com)

Адрес: 610004, Россия, г. Киров, ул. Профсоюзная 1

# #SPASIBO EXPERT

## Мы создаем химию



**#ZULSER**  
Сырьевые  
компоненты

**#LIGBERIT**  
Сырьевые  
добавки

**#DGENERX**  
Полимерные  
материалы

**#MILERID**  
Модификаторы  
полимер

**#SQUAD**  
Системы  
полимер

Мы создаем полимерную химию специального назначения. Мы даем возможность нашим клиентам удовлетворять текущие и возникающие задачи их потребителей из всех отраслей во всем мире. В своей работе мы объединяем экономический успех с деятельностью по защите окружающей среды и социальной ответственностью перед всем обществом. Мы работаем с той степенью надежности и личной ответственности, какую может обеспечить только компания, управляемая владельцем, но при этом с навыками и опытом международной компании.



#Покупайте там, где создают  
#SPASIBO EXPERT - мы создаем химию  
#Заказывайте на официальном сайте [avenir-pro.com](http://avenir-pro.com)

### AveniR® Россия

Центральный округ  
Северо-Западный округ  
Южный округ  
Северо-Кавказский округ  
Приволжский округ  
Уральский округ  
Сибирский округ  
Дальневосточный округ

### AveniR® Прибалтика

Латвия  
Литва  
Эстония

### AveniR® Закавказье

Грузия  
Армения  
Азербайджан

### AveniR® Восточная Европа

Украина  
Белоруссия  
Молдавия

### AveniR® Центральная Азия

Казахстан  
Киргизия  
Таджикистан  
Узбекистан  
Туркмения

Создано Людьми на Земле  
**#CREATED EXPERT**